



# KRASKI-DL.RU

ТАЛАНТЛИВЫЙ МАЛЯР

г. Москва ул Ивана Сусанина дом 2, строение 2, этаж 2, офис 208

тел 8 (495) 011-22-02

info@kraski-dl.ru



## ДорЛайн

### Краска для дорожной разметки и бордюрного камня

- простота и лёгкость нанесения
- ударопрочность, прочность к истиранию
- повышенная износостойкость
- высокая светостойкость (сохранение белизны при УФ-облучении)
- стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом

«ДорЛайн» — краска для дорожной разметки с повышенной износостойкостью.

Краска «ДорЛайн» образует морозостойкое, атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие.

#### Применение

Дорожная краска «ДорЛайн» применяется для нанесения линий разметки автомобильных дорог, шоссе, взлётно-посадочных полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий, асфальтобетонных и бетонных покрытий.

Дорожно-разметочная краска специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°C можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки.

При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т.е. краску можно успешно использовать и в прохладных условиях весной или осенью.

Краска для дорожной разметки «ДорЛайн» соответствует всем международным требованиям и стандартам, предъявляемым к качеству красок для дорожной разметки.

### Способ применения

Краска наносится на поверхность кистью, валиком, распылителем, специальными дорожными маркировочными машинами. При необходимости может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями: Р-Универсал, ксилол, Р-4, Р-4А, Р-646, Р-647, ацетон, сольвент, бутилацетат.

Условия нанесения краски на сухое дорожное покрытие: температура воздуха от -15°C до +35°C.

### Расход

Расход краски — 0,3-0,5 кг на 1 кв.м. поверхности.

### Меры предосторожности

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты.

### Хранение

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

### Технические данные

Основа материала	пвх смола
Массовая доля нелетучих веществ, %	70-80
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее	40-110
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	0.7
Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более	180
Условная светостойкость, ч	24
Степень перетира, мкм, не более	80
ТУ 20.30.12-003-39228624-2019	



**КРАСКИ-DL.RU**  
ТАЛАНТЛИВЫЙ МАЛЯР

г. Москва ул Ивана Сусанина дом 2, строение 2, этаж 2, офис 208

тел 8 (495) 011-22-02

info@kraski-dl.ru